



via Mazzini 68  
21020 Ternate (VA) Italia tel.  
+39-348-900-1515  
fax +39-0332-964529  
info@aithon.co.uk  
[www.aithon.co.uk](http://www.aithon.co.uk)

# AITHON F3

## LÄBIPAISTEV, POOL-MATT TULD AEGLUSTAV PINNALAKK

Soovitav pinnalakk AITHON PV33 süsteemile

### TEHNILISED ANDMED

Värvus	Läbipaistev
Läikeaste	Pool-matt, läikeaste 10
Viskoossus	1250 mPa
Tihedus	0,92 g/ml
VOC	389 g/l
VOC	41,2 % kaalus

### PEALEKANDMINE

AITHON F3 saab peale kanda pintsliga, rulli või pihustuspüstoliga ning see on soovitatav pealiskate AITHON PV33 jaoks. Lisateavet leiate AITHON PV33 tootelehel.

### VEDELDI

Toode on kasutusvalmis pihustamiseks, kuid seda võib lahjendada dearomatiseeritud lakibensiiniga. Pintsliga pealekandmisel on soovitatav lahjendada 10% dearomatiseeritud lakibensiiniga.

### ALUSPINNA JA EHTUSPLATSI NÕUDED

Enne F3 pealekandmist peab aluslakk AITHON PV33 olema puutekuiv ja puidu niiskusesisaldus alla 12%. AITHON F3 pealekandmine puidu niiskusesisaldusega üle 12% võib sulgeda niiskuse puitu pikaks ajaks. Kui keskkonnategurid (suvine temperatuur või küte) sunnib niiskust leidma väljapääsu, võib see AITHON F3 kihti mõjutada katte eraldumise (delaminatsioon) või mullide tekkimisega isegi mitu kuud pärast pealekandmist.

Töötlemise ajal peab ümbritseva õhu temperatuur olema vahemikus 10°C kuni 30° ning igal juhul 3°C üle kastepunkti. Suhteline õhuniiskus ei tohiks ületada 65%.

Talvisel ajal on soovitatav pealekandmine lõpetada 3-4 tundi enne päikeseloojangut, et lasta kattel õigel ajal kuivada ja vältida öise niiskuse imendumist.

Pealekandmise ajal on soovitatav korralik ventilatsioon.

Tööstuslike õli- või gaasikütteseadmete või õhukuivatite kasutamine võimaldab tagada põhinoodeid külmal aastaajal ja vihmastel päevadel.

## KULUMÄÄR

Soovitatav ühe kihi kohta: 50 - 70 g/m<sup>2</sup> kihis (d.f.t. 14-20 mikronit, w.f.t. 38-53 mikronit)

## KUIVAMINE

Puutekuiv: 48 - 72 h (15 - 20°C, 60-70% Rh)

Ülevärvitav: vähemalt 24 h

Täielikult kuivanud: 3 nädalat

## PUHASTAMINE

Pärast täielikku kuivamist võib F3 pinda puhastada niiske lapi, vee ja nõrga neutraalse pH-ga pesuainega.

## PAKEND

Saadaval 20 Kg net metallämbrites või 4 Kg net kanistrites.

## HOIUSTAMINE

Kaitsta külmumise eest. Hoiustamine temperatuuril: 7 – 30 °C.

See toote andmeleht asendab varem välja antuid.

Sellel andmelehel esitatud andmed, spetsifikatsioonid, juhised ja soovitused esindavad ainult kontrollitud või spetsiaalselt määratletud tingimustes saadud katsetulemusi või kogemusi. Nende täpsuse, täielikkuse või asjakohasuse siinsete toodete mis tahes kavandatud kasutuse tegelikes tingimustes peab määrama ainult ostja ja/või kasutaja. Aithon Ricerche International ei vastuta tegelike pealekandmistööde eest, kuna see sõltub suurel määral käsitlemise ja pealekandmise tingimustest. See toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks; see tähendab, et kasutajal on piisavad teadmised toote õigeks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Tooteandmeid võidakse ette teatamata muuta. Andmelehtede, ohutuskaartide ja kasutusjuhendite uusimad versioonid on saadaval meie kodulehtedel [www.aithon.eu](http://www.aithon.eu) või neid saab küsida meie tehnilisest teenindusest.